SOLCROM FORTTE

ADHESIVO EN POLVO DE ALTO CONTENIDO EN POLIMEROS PARA EL PEGADO DE REVESTIMIENTOS PETREOS, CERAMICOS Y PORCELANATOS.

DESCRIPCIÓN

Polvo gris monocomponente, de un alto contenido de polímeros, que al ser mezclado con agua forma una pasta muy adhesiva, plástica y de alta tixotropía. La balanceada formulación de **SOLCROM FORTTE** permite el pegado de revestimientos pétreos, cerámicos y porcelanatos, sobre sustratos rígidos y semi-irígidos.
SOLCROM FORTTE contiene aditivos especiales que otorgan una alta fijación inicial, que permiten deformaciones no tolerables por adhesivos corrientes y un rápido secado que permite el transito a las 12 horas de haberse instalado.
SOLCROM FORTTE se puede utilizar en interiores y exteriores.

PROPIEDADES:

- Mayor adherencia
- Excelente fijación inicial
- Alta flexibilidad
- Fácil y rápida colocación
- Rápida puesta en servicio

CAMPO DE APLICACIÓN:
SOLCROM FORTTE está formulado para el pegado de revestimientos pétreos, cerámicos y porcelanatos en superficies rígidas y semi-rígidas, como yeso-cartón, madera aglomerada (terciados y OSB en espesores mayores a 12 mm) y planchas cementicias (tipo Durock o equivalente).

MODO DE EMPLEO:

- La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme, nivelada y sin restos de aceite, grasa, yeso, pinturas u otros materiales, que puedan afectar la adherencia.
- Agregar 230 a 250 cc. de agua, por cada kilo **SOLCROM FORTTE.**
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos minutos.
- Con la parte lisa de la llana lograr una superficie de contacto y aplicar con llana dentada sobre la ésta aún húmeda. Se recomienda no allanar más de 1-2 m^2 como avance de pegado.
- Al pegar en superficies expuestas al aire libre se deben considerar condiciones de viento y temperatura.
- Para aquellos revestimientos de altas dimensiones se recomienda trabajar con estrías cruzadas.
- Una buena colocación implica el asentamiento de los revestimientos con movimientos perpendiculares a las estrías, asegurando una presión suficiente para reventar éstas. El instalador debe ayudarse con un martillo de goma.

RENDIMIENTO
El rendimiento de **SOLCROM FORTTE** depende fundamentalmente del espesor de pegado que se requiera. El consumo por m^2 será aproximadamente de 1,6 kilogramo por milímetro de espesor.
Como dato práctico, se puede decir que aplicado en un espesor de 5 mm. tendrá un consumo será de 2,5 a 3 m^2, aproximadamente, por saco de 20 kilos.

PRECAUCIONES:

- No agregar otros materiales al producto, salvo agua.
- Se recomienda fraguar después de 24 hrs. Utilice **SOLCROM FRAGÜE FORTTE**, disponible en blanco y varios colores.
- Almacenar en lugar seco y fresco.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Aspecto	Polvo fino de color gris	Densidad preparado con agua.	1,6 Kg/Lt
Tiempo de Trabajabilidad	90 minutos	Tiempo abierto > de 20 minutos	
Tiempo para fraguado	24 horas		
Duración		6 meses a 25 ºC y 75% h.r	

ENVASES:

- Sacos de 20 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.